



ORAPI 303

KESKIVAHVA KIERRELUKITE

TUOTEKUVAUS


Anaerobinen kierretiiviste metallipulteille, -ruuveille ja -muttereille. Voidaan avata tavallisilla käsityökaluilla. Vahvistaa ja tiivistää liitokset. Kestää iskuja ja tärinää. Suojaa korroosiolta. Jakaa kuormituksen tasaisesti käsitellyille pinnoille. Kestää hyvin hiilivetyä, kylmää ja kuumaa vettä, höyryä, teollisuuden nesteitä ja kaasuja jne. Pitkäikäinen ja kestävä kiinnitys. Täysin tiivis, jos lukitetta on liitoksessa riittävästi. **Hyväksynnät:** NSF S6 164829.

KÄYTTÖKOhteet

Suositellaan ruuvien, pulttien jne. pysyvään lukitukseen. Lukitsee, kiinnittää, tiivistää ja vahvistaa kaikki liitokset. Ajoneuvot, elektroniikka, mekaanisten osien kokoonpano ja huolto.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Levityslämpötila: +5°C...+40°C. Pinnat puhdistetaan esim. Pre-Glue Cleanerilla. Levitetään puhtaalle, kuivalle pinnalle välyksen täyttämiseen riittävä määrä lukitetta. Yhdistetään osat ja annetaan tiivisteeseen kovettua liikuttamatta 10-15 minuutin ajan. Kovettumista esim. ruostumattomalla teräksellä, pintakäsitellyillä metalleilla sekä alhaisissa lämpötiloissa voidaan nopeuttaa Activator 3140 -aktivaattorilla.



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Sininen viskoosi neste	Ohjeellinen välys	0,05-0,3 mm
Viskositeetti	500-700 cPs	Kovettumisaika teräksellä	10-25 min
Käyttölämpötila	-60°C...+150°C, ilman tärinää +230°C	Irrutuslujuus M10 pultilla	15-20 Nm
		Lopullinen lujuus	24 tuntia

Koodi: 1303F3 50 ML

Koodi: 1303F5

250 ML

COVERIT OY

Tuulissuontie 3 D 1 - 21420 Lieto - SUOMI FINLAND

Tel.+358 (0)20 7351021

E-mail: info@coveritoy.com Y-tunnus 2751332-4 - www.orapi.fi

ORAPI[®]
GROUP