



ORAPI 306

HELPOSTI IRROITETTAVA RUUVILUKITE

TUOTEKUVAUS

Anaerobinen ruuvilukite myöhemmin avattaville ruuviliitoksille. Lukitsee ja tiivistää. Voidaan irrottaa käsityökaluilla. Kestää iskuja ja tärinää. Suojaa korroosiolta. Jakaa kuormituksen tasaisesti käsitellyille pinnoille. Kestää hyvin hiilivetyjä, kylmää ja kuumaa vettä, höyryä, teollisuuden nesteitä ja kaasuja jne. Täysin tiivis, jos tuotetta on liitoksessa riittävästi. Pitkäikäinen lukitus. **Hyväksynnät:** NSF S6 164830.

KÄYTTÖKOhteet

Lukitsee ja tiivistää irrotuksen yhteydessä helposti murtuvat tai vääntyvät ruuvit. Pysyvästi lukittavat ruuvit, pultit, mutterit jne. hienomekaanisissa laitteissa. Ihanteellinen liitoksiin, joita pitää avata usein. Lukitsee, tiivistää ja vahvistaa kaikenlaiset ruuvi-liitokset.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Levityslämpötila: +5°C...+40°C. Pinnat puhdistetaan esim. Pre-Glue Cleanerilla. Levitetään puhtaalle, kuivalle pinnalle välyksen täyttämiseen riittävä määrä lukitetta. Yhdistetään osat ja annetaan tiivisteeseen kovettua liikuttamatta 10-15 minuutin ajan. Kovettumista esim. ruostumattomalla teräksellä, pintakäsitellyillä metalleilla sekä alhaisissa lämpötiloissa voidaan nopeuttaa Activator 3140 -aktivaattorilla.



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Violetti viskoosi neste	Ohjeellinen välys	0,05-0,3 mm
Viskositeetti	500-700 cPs	Kovettumisaika teräksellä	10-25 min
Käyttölämpötila	-60°C...+150°C, ilman tärinää +230°C	Irrutuslujuus M10 pultilla	5-15 Nm
		Lopullinen lujuus	24 tuntia

Koodi: 1306F3 50 ML